

Рекомендуемая система нанесения масла TERRASSEN-ÖL

Используемые материалы	<ul style="list-style-type: none">■ Пропитка HOLZSCHUTZ-GRUND■ Финишное покрытие TERRASSEN-ÖL
Тип основания	<ul style="list-style-type: none">■ Террасы, настилы, ступени, садовая мебель
Порода древесины	<ul style="list-style-type: none">■ Сосна, ель, лиственница, дуб и другие твёрдые породы древесины
Влажность древесины	<ul style="list-style-type: none">■ Не более 18 %
Температурно-влажностный режим при нанесении материалов	<ul style="list-style-type: none">■ Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +5 до +30 °C■ Относительная влажность воздуха от 55 до 75 %
Температурно-влажностный режим высыхания покрытия	<ul style="list-style-type: none">■ Температура окружающей среды не ниже +5 °C■ Относительная влажность воздуха от 55 до 75 %
Этап 1. Подготовка поверхности: грубая шлифовка для выравнивания поверхности.	<ul style="list-style-type: none">■ Эксцентриковая шлифовальная машина■ Зернистость P80
<p>ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. Острые углы скруглить. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.</p>	
Этап 2. Антисептическая пропитка (только для древесины хвойных пород и наружного применения!).	<ul style="list-style-type: none">■ Материал: HOLZSCHUTZ IG-10■ Инструмент: кисть■ Общий расход на два слоя: 150 мл/м²■ Время высыхания: 24 часа при t 20 ° и отн.вл.возд. 65 %
<p>ВАЖНО: тщательная обработка и напитывание всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. В качестве альтернативы HOLZSCHUTZ IG-10 может быть использована пропитка-грунтовка HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA. Характеристики и расход указанных продуктов смотрите в технических описаниях на сайте remmers.ru</p>	
Этап 3. Шлифовка поверхности перед нанесением ЛКМ.	<ul style="list-style-type: none">■ Эксцентриковая шлифовальная машина■ Зернистость P100-120
<p>ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.</p>	
Этап 4. Нанесение первого слоя финишного покрытия.	<ul style="list-style-type: none">■ Материал: TERRASSEN-ÖL■ Инструмент: кисть■ Расход: 100 мл/м²■ Время высыхания: 14-16 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %
<p>ВАЖНО: Нанесение производить кистью прилагая небольшое усилие, втирая материал в поверхность. Обеспечить хорошую вентиляцию на время высыхания покрытия.</p>	

Этап 5. Межслойная шлифовка поверхности (рекомендуется для улучшения адгезии и удаления поднявшегося ворса после нанесения первого слоя материала).

- Шлифовальная губка типа «скотч брайт»

- Зернистость P180-220

Этап 6. Нанесение второго слоя финишного покрытия.

- Материал: TERRASSEN-ÖL

- Инструмент: кисть

- Расход: 60-80 мл/м²

- Время высыхания: 14-16 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65%

ВАЖНО: Нанесение производить кистью прилагая небольшое усилие, втирая материал в поверхность. Обеспечить хорошую вентиляцию на время высыхания покрытия. Общий расход масла TERRASSEN-ÖL при нанесении кистью должен составлять не менее 160 мл/м². Использованную кисть утилизировать в ведре с водой.

При использовании TERRASSEN-ÖL в качестве покрытия для террас, каждый год перед весенне-летним сезоном производить обновление: очистить поверхность с помощью REMMERS HOLZ-TIEFENREINIGER и нанести один слой TERRASSEN-ÖL нужного цвета.

Полное техническое описание на материалы HOLZSCHUTZ-GRUND, HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA, HOLZSCHUTZ IG-10, TERRASSEN-ÖL и HOLZ-TIEFENREINIGER смотрите на сайте www.remmers.ru
