

Рекомендуемая система нанесения системы огнезащиты BSS

Используемые материалы	■ Огнезащитное средство ADOLIT BSS 1 LIQUID ■ Финишное покрытие HK-LASUR, PFLEGE-ÖL (для фасада), WACHS-ÖL LASUR (для интерьера)	
Тип основания	■ Бревно: рубленое, ОЦБ ■ Брус: клеёный, профилированный, камерной сушки ■ Вагонка, имитация бруса, блок хаус	
Порода древесины	■ Сосна, ель	
Влажность древесины	■ Не более 18 %	
Температурно-влажностный режим при нанесении материалов	■ Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +5 до +30 °C ■ Относительная влажность воздуха от 30 до 80 %	
Температурно-влажностный режим высыхания покрытия	■ Температура окружающей среды не ниже +5 °C ■ Относительная влажность воздуха от 30 до 80 %	
Этап 1. Подготовка поверхности: грубая шлифовка для выравнивания поверхности (при необходимости).	■ Эксцентриковая шлифовальная машина	■ Зернистость P80
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.		
Этап 2. Нанесение огнезащитного средства.	■ Материал: ADOLIT BSS 1 LIQUID ■ Инструмент: кисть, распыление ■ Общий расход: 270 мл/м² (0,3 кг/м²) ■ Время высыхания: 4 часа при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %	
ВАЖНО: для обеспечения 1-й группы огнезащитной эффективности деревянных конструкций необходимо, чтобы общий расход средства ADOLIT BSS 1 LIQUID составлял не менее 270 мл/м² поверхности. После высыхания (влажность древесины макс. 15 %) и удаления излишков соли щеткой, влажной губкой или лёгкой шлифовкой обработанную древесину можно окрашивать специальными декоративными покрытиями.		

ОПЦИОНАЛЬНО: ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА В СИСТЕМЕ ОГНЕЗАЩИТЫ BSS

Этап 3. Нанесение первого слоя финишного декоративного покрытия для фасада.		■ Материал: HK-LASUR ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 100-120 мл/м² ■ Время высыхания: 12 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %
	АЛЬТЕРНАТИВНО	■ Материал: PFLEGE-ÖL ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 100 мл/м² ■ Время высыхания: 12 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %
Нанесение первого слоя финишного декоративного покрытия для интерьера.		■ Материал: WACHS-ÖL LASUR ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 50-70 мл/м² ■ Время высыхания: 2-3 часа при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %
Этап 4. Нанесение второго слоя финишного декоративного покрытия для фасада.		■ Материал: HK-LASUR ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 100-120 мл/м² ■ Время высыхания: 12 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %
	АЛЬТЕРНАТИВНО	■ Материал: PFLEGE-ÖL ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 80 мл/м² ■ Время высыхания: 12 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %
Нанесение второго слоя финишного декоративного покрытия для интерьера.		■ Материал: WACHS-ÖL LASUR ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 50-70 мл/м² ■ Время высыхания: 2-3 часа при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %

ВАЖНО: для обеспечения оптимальной защиты и внешнего вида общий расход материала HK-LASUR должен составить от 205 до 250 мл/м². Если поверхность обладает недостаточной впитывающей способностью, может потребоваться нанесение дополнительного слоя для достижения требуемого расхода. Необходима обработка всей поверхности, включая торцы. Масло PFLEGE-ÖL наносить кистью, прилагая небольшое усилие, втирая материал в поверхность. Беречь финишное покрытие от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. Время полного высыхания готового покрытия WACHS-ÖL LASUR составляет 24 часа. Полная устойчивость к нагрузке достигается через 7 дней. Для высыхания требуется достаточное количество кислорода. Обеспечить приток и циркуляцию свежего воздуха в помещении. Для увеличения рабочего времени WACHS-ÖL LASUR используйте добавку HOLZ-VZ

Полное техническое описание на материалы ADOLIT BSS 1 LIQUID, HK-LASUR, PFLEGE-ÖL, WACHS-ÖL LASUR и HOLZ-VZ смотрите на сайте www.remmers.ru