



|                                                                                                                                                                        |                      |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                        | Количество на палете | 280         | 72          | 22          |
|                                                                                                                                                                        | Единица упаковки     | 750 мл      | 5 л         | 20 л        |
|                                                                                                                                                                        | Тип упаковки         | банка жест. | ведро жест. | ведро жест. |
|                                                                                                                                                                        | Код упаковки         | 75          | 05          | 20          |
| Цвет                                                                                                                                                                   | Арт. №               |             |             |             |
| farblos / бесцветный                                                                                                                                                   | 45102656             | ■           | ■           | ■           |
| Продукт колеруется в различные цвета по системе колеровки remmers-mix. Дополнительная информация может быть получена у сотрудника службы продаж при оформлении заказа. |                      |             |             |             |

### РАСХОД

70-90 мл/м<sup>2</sup> на один слой в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности. Рекомендуется наносить в 2 слоя.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных работ
- Защита и декоративная отделка поверхностей, конструкций и элементов из натуральной древесины, включая экзотические породы, породы с высоким содержанием масел и смол, термодревесины:
  - террас
  - настилов
  - ступеней
  - садовой мебели
- Для обновления поверхностей изделий из ДПК, Resysta (искусственных и модифицированных видов террасной доски, имеющих естественный износ, за исключением термодревесины), натуральной слабовпитывающей древесины высокой плотности (бамбук, тик, ипе, ироко, мербау и т.п.) рекомендовано применение WPC-IMPRÄGNIER-ÖL
- Для быстрого обновления покрытия террас (короткое время высыхания) рекомендуется использовать TERRASSEN-ÖL AQUA

### СВОЙСТВА

- Высокая долговечность покрытия
- Матовая поверхность
- Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- Предохраняет древесину от пересыхания
- Высокая защита от ультрафиолета
- Большой выбор возможных цветов для колеровки
- Простота в применении
- Глубокое проникновение в древесину
- Идеально распределяется по поверхности (хорошая растекаемость)
- Не требует шлифовки при обновлении покрытия (при соблюдении рекомендуемого периода обновления)
- На основе растворителя

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Основа    | масло натуральное, алкидная смола |
| Плотность | ~ 0,80 г/см <sup>3</sup>          |
| Запах     | характерный для растворителей     |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

## ВОЗМОЖНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ

- HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA (44307145)
- HOLZSCHUTZ IG-10 (44807144)
- HOLZSCHUTZ-GRUND (2066)
- HF-SCHUTZ (44301900)
- HIRNHOLZSCHUTZ (1900)
- INDULINE SW-910 (3777)
- TERRASSEN-REINIGER (44302641)
- CLEAN SL (0671)
- HOLZ-ENTGRAUER (2641)
- HOLZ-TIEFENREINIGER (2640)

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

### ■ Требования к обрабатываемой поверхности

Влажность древесины макс. 18 %.

### ■ Подготовка поверхности

Во избежание замедления процесса высыхания масла при работе с древесиной с высоким содержанием растворимых веществ обрабатываемые элементы следует перед первичной обработкой выдержать на открытом воздухе в течение нескольких недель.

Загрязнения и жир полностью удалить (например, с применением очищающих средств TERRASSEN-REINIGER или CLEAN SL).

При необходимости более интенсивной очистки предварительно обработать средством Holz-Tiefenreiniger.

Посеревшие поверхности древесины очистить составом HOLZ-ENTGRAUER.

Перед нанесением лакокрасочных материалов произвести шлифовку деревянной поверхности с использованием абразива с зернистостью P100-120. Перед нанесением второго слоя рекомендуется произвести межслойную шлифовку с использованием абразива с зернистостью P200-220.

Для защиты от гнили и синевы, особенно в случае сложных условий эксплуатации, древесину предварительно обработать подходящим средством для защиты древесины HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA\*, HOLZSCHUTZ IG-10\* или HOLZSCHUTZ-GRUND\*. (\*Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!).

## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

### Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.

### Разбавление и подготовка материала

Материал готов к применению и не требует разбавления.

Перед применением тщательно перемешать.

### Нанесение материала

Наносить материал кистью с натуральной щетиной или хлопчатобумажной тканью вдоль волокон.

По возможности при нанесении первого слоя обработать элементы со всех сторон (например, при обработке террасной доски).

Невпитавшийся материал снять сухой кистью или тканью спустя 20-30 минут (в зависимости от температуры).

После высыхания выполнить повторное нанесение.

На смежных поверхностях применять только материал с одинаковым номером партии (материалы из разных партий предварительно смешать друг с другом), поскольку в противном случае могут иметь место незначительные различия в цвете, степени блеска и структуре покрытия.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать оставшийся материал как можно скорее.

### Готовность к нанесению следующего слоя / дальнейшей обработке / эксплуатации

Время высыхания слоя: не менее 12 часов при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Полное высыхание покрытия: 48 часов при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

## ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Рекомендуется один-два раза в год производить осмотр окрашенных поверхностей с целью контроля появления загрязнений, биологических поражений или нарушений лакокрасочного слоя. В случае обнаружения загрязнений рекомендуется произвести очистку поверхности, в случае обнаружения биологических поражений, принять меры к устранению и защите, в случае обнаружения нарушения лакокрасочного слоя – произвести обновление (нанести новый слой ЛКМ в соответствии с техническим описанием).

После длительной эксплуатации окрашенной поверхности в случае ее загрязнения рекомендуется для бережной очистки использовать CLEAN SL или TERRASSEN-REINIGER (см. техническое описание на эти материалы).

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

При обработке древесины маслянистых и смолистых пород и древесины высокой плотности необходимо выдержать такую древесину в естественных условиях (под воздействием атмосферных осадков и УФ-излучением) не менее месяца или, если такой возможности нет, обработать древесину растворителем для удаления масляной пленки, после чего перед нанесением финишного покрытия использовать грунт на основе растворителя (например, Holzschutz IG-10).

При обработке древесины с высоким содержанием растворимых веществ (например, дуба, красного кедра, афзелии, красного дерева и др.) возможно вымывание водорастворимых веществ древесины под воздействием осадков. Это может привести к образованию потёков или пятен на светлых кладках или штукатурках в случае их непосредственного примыкания к деревянным поверхностям, выполненным из обозначенных выше пород древесины.

Вариант farblos (бесцветный) не обладает необходимой защитой от УФ-излучения и может применяться только для деревянных элементов, не подверженных прямому атмосферному воздействию (древесины, которая защищена от прямого попадания солнечных лучей, осадков, и ветра). Если требуется бесцветное покрытие снаружи на участке с прямыми атмосферными нагрузками, нанести в несколько слоев и регулярно обновлять покрытие.

Для поверхностей, подверженных прямому атмосферному воздействию, обновлять покрытие не реже одного раза в год.

Нижние торцевые поверхности вертикально расположенных элементов спилить наискосок, чтобы сделать капельную кромку.

Поверхности торцов и поперечных спилов после нанесения покрытия, но не ранее чем через 21 день обработать составом HF-SCHUTZ, HIRNHOLZSCHUTZ или INDULINE SW-910

для защиты от влаги.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

**ВНИМАНИЕ! Не проводить работы с продуктом на том же рабочем месте, где применяются нитроцеллюлозные лаки и морилки. Загрязненную продуктом ткань (например, ветошь, рабочую одежду, пылесборники) утилизировать с соблюдением мер пожарной безопасности.**

При работе со строганой древесиной лиственницы и древесиной хвойных пород с высоким содержанием смолы может иметь место снижение адгезии и атмосферостойкости покрытия, особенно на участках тангенциального распила, в местах сучков и зонах поздней древесины. Здесь следует принимать во внимание более короткие интервалы технического обслуживания и обновления покрытия. Предотвратить это может помочь только предварительное длительное хранение указанной древесины в естественных условиях на открытом воздухе до нанесения покрытия (т.н. "искусственное выветривание") либо очень грубая шлифовка (P80). При работе с такой древесиной, но более грубого ("чернового") распила интервалы технического обслуживания и обновления покрытия являются существенно более длительными.

На поверхностях террас вблизи плавательных сооружений вследствие интенсивного воздействия хлора, очистителей и повышенной влажности возможно снижение адгезии и атмосферостойкости покрытия. Здесь следует принимать во внимание, что интервалы обслуживания и обновления покрытия могут быть более короткими.

## РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ / ОЧИСТКА

Кисть с натуральной щетиной, безворсовая хлопчатобумажная салфетка. Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ХРАНЕНИЯ

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.  
Вскрытую емкость использовать полностью как можно скорее.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены на основе результатов практического применения и лабораторных испытаний, поэтому являются ориентировочными. Данные Технического описания предоставляют общие указания и описания продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия ситуаций на строительных объектах, условий при нанесении, свойств оснований невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем, в случае сомнения, выполнить пробное нанесение материала или обратиться к нам за дополнительной информацией. Если подтверждение пригодности качества и свойств материала для конкретной области применения не было оформлено письменно в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими.

Производитель оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых материалов, поэтому следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала. С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.