Stucco GZ

- Grobzugmörtel -

Быстротвердеющий раствор для вытягивания тяг и карнизов

Тип/наименование	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	30
	Единица упаковки	**25 кг**
	Тип упаковки	мешок полиэтиленовый
	Код упаковки	25
	Арт. №	
hellgrau / светло-серый	0511	■

Расход

~ 1,1 кг/м² на мм толщины слоя
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения

- Для изготовления гладкотянутых основ, профилей и карнизов
- Ремонт и реставрация фасадов, в т.ч. фасадов с лепниной

Свойства

- Быстрое отверждение
- Нанесение слоев толщиной от 10 до 40 мм

Технические параметры продукта

Количество воды затворения	~ 5,5 л/25 кг
Насыпная плотность	~ 1,25 кг/дм³
Капиллярное водопоглощение w24	< 1,0 кг/м²
Сопротивление диффузии водяного пара (μ)	μ < 18
Прочность на сжатие (через 28 дней)	> 5 Н/мм² (M5)
Макс. размер зерна	< 1,5 мм

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **SP Prep (0400)**
- **ZM HF [basic] (0220)**
- **Stucco FZ (0512)**
- **Stucco GF (0521)**

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
  Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.

- **Подготовка поверхности**
  Гладким поверхностям придать шероховатость.
  Предварительно смочить основание.
  На впитывающие основания нанести продукт SP Prep (арт. 0400) методом намета точечно (с долей покрытия 50 %), при необходимости с применением ZM HF [basic] (арт. 0220) (в пропорции 1:5 с водой).
  На слабовпитывающие основания нанести продукт SP Prep (0400) методом намета сплошным слоем.
  Нанесение можно выполнять сразу "сырое по влажному"

Подготовка материала



Замешивание
В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь.
Тщательно перемешать строительным миксером в течение ~ 2-4 минут до однородного состояния и получения рабочей консистенции.

Порядок применения



Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.
Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

Время пригодности к применению (+20 °C)
~ 30 минут

Нанести раствор в один или несколько слоев в зависимости от требуемой толщины профиля и плавно протянуть шаблоном.
При нанесении материала большой толщиной использовать армировку.
Технологический перерыв перед финишной отделкой продуктом Stucco FZ ~ 2 недели.

Указания по применению

Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.
Поверхность свеженанесенного раствора в течение минимум 4 дней защищать от преждевременного высыхания, воздействия мороза и дождя.

Общие указания

Может содержать следы пирита (сульфида железа).
Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG.
Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде.
Всегда выполнять пробное нанесение!
Соблюдать требования актуальных сводов правил и нормативных положений. Отклонения от таковых требуют дополнительного согласования.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Рабочий инструмент / очистка



Миксер, кельма гладкая, мастерок, шаблоны
Очищать инструмент водой до застывания раствора.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.
Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лаборатор-ных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описа-ния нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, приме-няемых материалов и строительных объектов естественным об-разом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнитель-ной информацией. Если нами не было оформлено четкого пись-менного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или инфор-мирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.