

DS Protect


- DS-Systemschutz -

Мембрана защитно-дренажная 3-слойная полимерная профилированная высокопрочная с компенсацией сдвигающих нагрузок


Доступные позиции			
	Кол-во на палете	240	150
	Единица упаковки	2 м x 20 м (40 м²)	2 м x 12,5 м (25 м²)
	Тип упаковки	рулон	рулон
	Код упаковки	01	25
	Арт. №		
	0823	■	■

Расход

~ 1,1 м²/м²



Область применения



- Для наружных работ
- Защитный слой в системах гидроизоляции подземных конструкций существующих и новых зданий и сооружений
- Вертикальный дренаж в системах гидроизоляции подземных конструкций существующих и новых зданий и сооружений
- Защитно-дренажный слой в системах наружной гидроизоляции на объектах культурного наследия
- Горизонтальный дренаж в системах гидроизоляции кровли, а также перекрытий многоярусных и подземных паркингов

Свойства

- Стойкость к высоким сжимающим нагрузкам
- Защита гидроизоляционного покрытия при сдвигающих нагрузках в процессе обратной засыпки и последующего процесса усадки за счёт дополнительного слоя скольжения
- Высокая дренирующая способность за счёт фильтрующего слоя из нетканого материала
- Высокая стойкость к химической, биологической и физико-химической агрессивности грунтов

Технические параметры продукта

Высота выступов	~ 9 мм
Форма / расположение выступов	квадратная/ по горизонтали и вертикали
Дренирующая способность	~ 2,4 л/с*м
Коэффициент водопроточной способности нетканой прослойки	~ 10 × 10 ⁻⁴ м/с
Эффективная ширина пор нетканой прослойки	095 = 180 мк
Прочность на вырывание в местах крепления	~ 420 Н/крепление
Термостойкость	-30 °C до +80 °C
Прочность на сжатие	~ 350 кН/м²

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- DS Protect AL (0819)
- DS Protect Clip (0818)
- MB 2K (3014)
- Битумно-полимерные мастики Remmers
- Гидроизоляционные обмазки Remmers

**Общие указания**

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования. При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в защищенном от прямого попадания солнечного света месте. Срок хранения не ограничен.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Утилизировать согласно действующим предписаниям.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.