




Entsalzungskompresse

Сухая смесь для приготовления компресса с целью снижения содержания солей в кладке

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	42
	Единица упаковки	20 кг
	Тип упаковки	мешок полиэтиленовый
	Код упаковки	20
	Арт. №	
grau-beige / серо-бежевый	0000	■

Расход



~ 14 кг/м² на см толщины слоя в зависимости от особенностей основания

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Снижение содержания солей и снижение влажности в стенах строительных конструкций
- Старые здания, подвалы и фасады
- Неразрушающая технология снижения содержания солей методом наложения компресса по техлисту WTA-Merkblatt 3-13-01

Свойства

- Высокоэффективный штукатурный компресс с комбинацией активных минеральных компонентов и целлюлозы
- Не содержит цемента и извести
- Легкий капиллярно-активный наполнитель обеспечивает оптимальный перенос влаги и солей
- Легко и полностью удаляется
- Принцип действия «Осушающий компресс»

Технические параметры продукта


Насыпная плотность	~ 1,4 кг/дм³
Количество воды затворения	~ 6,6 - 7,3 л / 20 кг

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Подготовка к выполнению работ


- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.
- **Подготовка поверхности**
Предварительно смочить основание деионизированной водой.

Подготовка материала



- **Замешивание**
Влить в чистую емкость дистиллированную или деионизированную воду и добавить сухую смесь. Тщательно перемешать строительным миксером в течение ~ 3 минут до однородного состояния и получения рабочей консистенции.

Порядок применения



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +30 °С. Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

Нанести продукт слоем толщиной 10-20 мм.
По истечении достаточного срока эксплуатации осторожно снять компресс и при необходимости выполнить повторное нанесение (предварительно выполнить обследование).

**Указания по применению**

До и после применения контролировать содержание солей аналитически (с привлечением Института аналитики BRiFA).
Постоянно контролировать процесс высыхания, при необходимости обеспечить защиту от преждевременного высыхания.
Высохший компресс немедленно удалить.
Волосные/усадочные трещины не являются дефектом, поскольку не оказывают отрицательного влияния на технические свойства материала.


Общие указания

Использовать маску-респиратор (см. Паспорт безопасности).
Не применять на основаниях, содержащих гипс!
Всегда выполнять пробное нанесение!
Дополнительные указания приведены в техническом листе WTA-Merkblatt 3-13-01/D.

Рабочий инструмент / очистка

Строительный миксер, гладкая кельма, шпатель, правило

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. Востальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.