



Multi Fill [basic]

- Multispachtel -

Шпатлёвка заполняющая и выравнивающая

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	42
	Единица упаковки	20 кг
	Тип упаковки	мешок полиэтиленовый
	Код упаковки	20
	Арт. №	
weiss / белый	2809	■
grau / серый	2808	■
Sonderfarbtöne / спец. цвета*	2806	■
*Минимальный заказ 840 кг		

Расход

~ 1,0 кг/м² на мм толщины слоя.

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.



Область применения



- Для внутренних и наружных работ
- Ремонт поверхности натурального камня (мрамор, известняк, песчаник и т.п.)
- Высококачественное шпатлевание штукатурных поверхностей, газобетонных блоков и отделочных плит
- Высококачественная подготовка фасадов под нанесение водоотталкивающих лакокрасочных покрытий

Свойства

- Быстрое схватывание
- Паропроницаемость
- Хорошая адгезионная способность
- Выводится без видимых стыков («в ноль»)
- Отверждение с низким внутренним напряжением и без образования трещин
- Пригодность для шлифования
- Колеруется в различные цвета
- Водо-, атмосферо- и морозостойкость


Технические параметры продукта

Насыпная плотность	~ 1,0 кг/дм ³
Количество воды затворения	~ 6,0-7,5 л / 20 кг
Пожарная опасность	класс A1
Прочность на сжатие	24 ч: ~ 3 Н/мм ² 28 дней: не менее 10 Н/мм ²
Прочность на изгиб (через 28 дней)	~ 3,5 Н/мм ²
Макс. размер зерна	< 0,2 мм


Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.
- **Подготовка поверхности**
Предварительно смочить поверхность до матово-влажного состояния.

**Подготовка материала****■ Замешивание**

В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь. Тщательно перемешать строительным миксером в течение ~ 3 минут до однородного состояния и получения рабочей консистенции.

Порядок применения**■ Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C. Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

■ Время пригодности к применению (+20 °C)

~ 20 минут


Нанести продукт слоем требуемой толщины. Загладить поверхность гладким шпателем. После отверждения можно выполнять шлифовку.

Указания по применению


Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси. Поверхность свеженанесенного раствора в течение минимум 4 дней защищать от преждевременного высыхания, воздействия мороза и дождя. Волосные/усадочные трещины не являются дефектом, поскольку не оказывают отрицательного влияния на технические свойства материала. Не применять в зонах, испытывающих постоянную влажную нагрузку. Не перекрашивать силикатными красками.

Общие указания

Не выполнять работы на основаниях, подверженных воздействию влаги со стороны конструкции. Цвет, образующийся после высыхания и отверждения, зависит от условий окружающей среды и методики нанесения материала. Так, свежезаглаженная поверхность выглядит более светлой, чем та, которая была заглажена позднее или затерта до шероховатого состояния. Оттенок цвета материала одного и того же артикула может немного отличаться в зависимости от размера зерна. Воздействие влаги на основание со стороны строительной конструкции может вызвать появление пятен. Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде. Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG. Всегда выполнять пробное нанесение! Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

Рабочий инструмент / очистка

Строительный миксер, мастерок, гладкая кельма. Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. Востальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.