



SL Fill Q3

Шпатлевка санирующая тонкая в системе Remmers SP SL

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	30
	Единица упаковки	20 кг
	Тип упаковки	мешок полиэтиленовый
	Код упаковки	20
	Арт. №	
	2997	■


Расход



~ 1,3 кг/м² на мм толщины слоя.

При применении в качестве армирующей и тонкослойной штукатурки толщина слоя должна составлять не менее 5 мм.

Область применения



- Компонент системы санирующих штукатурок REMMERS SP SL (теплотехническая санация помещений, системы повышения теплоизолирующих свойств стен, системы гидроизоляции подвалов, санирующие системы от выпадения конденсата и появления плесени)
- Ремонт, реставрация, санация стен и потолков внутренних помещений
- Создание тонких, закрытых и пригодных для покраски поверхностей для штукатурки
- Получение поверхности качества Q1-Q3 для дальнейшей отделки
- Рекомендовано для применения на архитектурных объектах культурного наследия

Свойства

- Паропроницаемость и капиллярная активность
- Влагостойкость
- Хорошая сглаживающая способность
- Высокая адгезия к основанию
- Может использоваться без грунтовки на всех впитывающих основаниях

Технические параметры продукта

Количество воды затворения	~ 6,0-6,3 л/20 кг
Толщина слоя	в один слой до 3 мм
Насыпная плотность	~ 1,2 кг/дм³
Класс прочности на сжатие	CS II (1,5 - 5,0 Н/мм²)
W ₈₀	13,8 кг/м³
W _{sat}	364,6 кг/м³
Теплопроводность (λ10,dry,mat.)	0,47 Вт/(м·К)
Удельная теплоемкость	1,119 кДж/(кг·К)
Коэффициент водопоглощения A _w	2,3 кг/(м²·ч ^{0,5})
Сопротивление диффузии водяного пара (μ)	8
Класс пожарной опасности	A1
Макс. размер зерна	0,5 мм

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **SP TOP SL^[BASIC] (1050)**



Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.

■ Подготовка поверхности

Штукатурные поверхности, обладающие впитывающей способностью, предварительно смочить.

Подготовка материала




■ Замешивание

В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь.

Тщательно перемешать строительным миксером в течение прибл. 3 минут до однородного состояния.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C. Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

■ Время пригодности к применению (+20 °C)

~ 60 минут

Контактный слой

Нанести продукт соответствующим инструментом в качестве контактного слоя.

Армирующий слой

Нанести материал зубчатой кельмой таким образом, чтобы конечная толщина слоя составила не менее 3 мм.

Втопить армирующую сетку в свеженанесенный слой таким образом, чтобы она располагалась посередине толщины слоя.

Полотна сетки должны укладываться с нахлестом не менее 10 см.

Отделка поверхности

Нанести материал толщиной не менее 2 мм поверх армирующего слоя после его достаточного схватывания.

Загладить поверхность подходящим инструментом.

После схватывания выполнить последующую обработку поверхности.

Указания по применению

Выполнять работы «свежее по свежему», избегать образования стыков.

Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.

В зависимости от окружающих условий, при проведении работ в отапливаемых помещениях или наличии сквозняка защитить свеженанесенный материал от преждевременного высыхания (например, при помощи пленки).

Волосные/усадочные трещины не являются дефектом, поскольку не оказывают отрицательного влияния на технические свойства материала.

Общие указания

Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Не выполнять работы на основаниях, подверженных воздействию влаги со стороны конструкции.

Цвет, образующийся после высыхания и отверждения, зависит от условий окружающей среды и методики нанесения материала. Так, свежезаглаженная поверхность выглядит более светлой, чем та, которая была заглажена позднее или затерта до шероховатого состояния. Оттенок цвета материала одного и того же артикула может немного отличаться в зависимости от размера зерна. Воздействие влаги на основание со стороны строительной конструкции может вызвать появление пятен.

Не применять на основаниях, содержащих гипс!

Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде.

Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG.

Всегда выполнять пробное нанесение!

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Рабочий инструмент / очистка




Строительный миксер, мастерок, кельма гладкая, губчатая терка, затирочная терка.

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.